B80 Dortmund DSW21

Straßenbahn
Drehgestell

Stahl RAL 9005 tiefschwarz seidenmatt **05.08.2020**

Vorbehandlung	**Reinigung:**	Grundreinigung mit Hochdruckreiniger
	Strahlen:	großflächiges Strahlen, Reinheitsgrad SA 2 $^{1}/_{2}$
	Nachreinigung:	mit Druckluft ausblasen

Grundierung	ETOKAT AQUA Primer*	
	Schichtdicke:	60-80µm
	Trockenzeit:	überlackierbar nach 4h
	ETOKAT AQUA Primer beigerot	840.1.5.0001 (Mäder Lacke)
	Härter DS	855.0.0.0007 (Mäder Lacke)
	Verdünner	Leitungswasser
	Mischungsverhältnis:	5:3
	Verarbeitung:	vorzugsweise pneumatisches, Airmix- oder luftfreies Spritzen
	*Technisches Merkblatt 840.1 / Mai 2009-V11 / Mäder-Lacke	

Decklack	ETOKAT AQUA DS*	
	Schichtdicke:	100µm, Anschraubflächen max. 40µm
	Trockenzeit:	grifffest mach 6h
	ETOKAT AQUA DS seidenmatt tiefschwarz	842.6.2.0002 (Mäder Lacke)
	Härter DS	855.0.0.0007 (Mäder Lacke)
	Verdünner	Leitungswasser
	Mischungsverhältnis:	2:1
	Verarbeitung:	luftfreies Spritzen, auch Airmix-Verfahren
	*Technisches Merkblatt 842.6 / Juli 2009-V6 / Mäder-Lacke	

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.