

Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung

Ergebnisse der chemischen Analysen

Probe	Entnahmestelle	Tiefe u. GOK	Σ PAK n. EPA	Phenolindex
		m	mg/kg	mg/l
EP Asphalt	KRB 1	0,0 - 0,15	0,87	< 0,01

n.n. = nicht nachgewiesen

Grenzwerte für die Klassifizierung als Ausbauasphalt / teer- / pechhaltige Straßenausbaustoffe nach RuVA-StB01

Verwertungsklasse	Art der Straßenausbaustoffe		Σ PAK n. EPA [mg/kg]	Phenolindex [mg/l]
A	Ausbauasphalt		≤ 25	≤ 0,1
B	Ausbaustoffe mit teer- / pechtypischen Bestandteilen	steinkohlenteer- typisch	> 25	≤ 0,1
C		braunkohlenteer- typisch	Wert ist anzugeben	> 0,1