

Umwelttechnische Untersuchungen und Begutachtung

Ergebnisse der chemischen Analysen im Feststoff / Eluat

Bohrung Probe	Tiefe u. GOK	PAK n. EPA	PAK ₁₅	Sulfat	Chrom (ges.)	Kupfer	Vanadium	pH-Wert	el. Leitfähigkeit
	m	mg/kg	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	-	µS/cm
EP Beton (KRB 1)	0,15 - 0,30	0,06	1,37	12	91	7	< 5	12,5	4060

Materialwerte für Recyclingmaterial gemäß Ersatzbaustoffverordnung

	PAK n. EPA	PAK ₁₅ ¹⁾	Sulfat	Chrom (ges.)	Kupfer	Vanadium	pH-Wert ²⁾	el. Leitfähigkeit ²⁾
RC-1	10	4	600	150	110	120	6,0 - 13	2500
RC-2	15	8	1000	440	250	700	6,0 - 13	3200
RC-3	20	25	3500	900	500	1350	6,0 - 13	10000
> RC-3								

¹⁾ PAK₁₅ = PAK n. EPA ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

²⁾ Der pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit stellen Orientierungswerte dar und sind nicht bewertungsrelevant