

- Anlage 2 -

Bewertungsbogen Waschtest
Begutachtung und Bewertung der Qualität nach dem Waschtest

TH- & Waldbrandjacke	mögliche Punkte	erzielte Punkte
Oberstoff Pilling	kein Pilling 20P vereinzelt Pilling 10P viel Pilling 5P sehr viel Pilling mit Faserziehen 0P	
Oberstoff Farbqualität	kein Unterschied zu Muster 20P Farbe leicht verblasst 10P Farbe stark verblasst 5P Farbe sehr verblasst bis ins gräuliche 0P	
Jacke eingelaufen	kein einlaufen 20P leicht eingelaufen 10P sehr stark bis zu einer Größe eingelaufen 0P	
Innenfutter Zustand Pilling	kein Pilling 20P vereinzelt Pilling 10P viel Pilling 5P sehr viel Pilling mit Faserziehen 0P	
Nähte allgemein	keine Fäden lose 20P wenig lose Fäden 10P viel lose Fäden 5P sehr viele lose Fäden, Naht öffnet sich 0P	
Reißverschluss	keine Funktionseinschränkung 20P leichte Funktionseinschränkung 10P große Funktionseinschränkung 5P keine Funktion mehr möglich 0P	
Reflexstreifen	Reflexstreifen haben keine Einbußen 20P Reflexstreifen haben sehr leichte Einbußen 10P Reflexstreifen haben starke Einbußen 5P Reflexstreifen haben keine Reflexion bzw. sind blind 0P	
Membran	Membran ohne Beschädigungen 20P Membran leicht beschädigt 10P Membran hat Löcher 0P	
Membrannähte	Membrannähte sind ohne Beschädigungen 20P Membrannähte lösen sich ab 0P	
Schriftzug auf dem Rücken	Schriftzug wie original 20P Buchstaben verblasst 10P Buchstaben lösen sich ab 0P	
200 Punkte max.	Gesamtpunkte:	